



POLYCOL 2007N - Cola Acrílica para piso vinílico

CARACTERÍSTICAS

Dispersão aquosa acrílica base água, cargas minerais e aditivos especiais, isento de solvente.

APLICAÇÃO

Indicado para colagem de pisos vinílicos, carpete e outros materiais que sejam convenientes mediante a teste.

PROPRIEDADES

Este adesivo possui base acrílica, portanto, sofre alterações, sob baixas temperaturas. Dependendo do clima, a secagem poderá ser demorada (sob baixas temperaturas) ou acelerada (temperaturas acima de 25°C.)

ESPECIFICAÇÃO

Esses dados técnicos são determinados para cada lote antes da liberação pelo nosso controle da qualidade.

DADOS TÉCNICOS

Aparência	Líquido bege amarelado
Viscosidade Brookfield (F4/20rpm/25°C)	15.000 - 20.000 mPa.s
Teor de Sólidos (1g/105°C/1h)	67,5 +/- 1,5 %
pH (25°C)	7,0 - 9,0
Rendimento espátula utilizada)	300 - 500 g/m ² (dependendo da condição do substrato e

MODO DE USAR

Antes de aplicar o produto, é necessário que os substratos estejam limpos, isentos de poeiras e óleos, com baixa umidade, nivelados e firmes.

Usar espátula dentada de 2 mm, aplicar de forma uniforme sobre o contra piso, esperar com que a cola fique transparente, para que seja instalado o piso vinílico.

Posicionar e pressionar o revestimento com as mãos ou rolo, principalmente na bordas. Piso liberado para movimentação (andar) após a aplicação completa.

Cura total do adesivo é de 15 dias. A Polymetal & Mineral não se responsabiliza pela má utilização do produto.

Usar luvas de latex durante o manuseio.

EMBALAGEM

Balde 3,5 kg.

ESTOCAGEM

Manter em local coberto, seco, fresco e arejado, com temperatura entre 10°C e 35°C. Sob estas condições e com a embalagem original estando devidamente lacrada, tem validade de 12 meses após a data de fabricação.

SEGURANÇA

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, leia atentamente as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observando as medidas de precaução, de manuseio, armazenamento da embalagem. Classe de risco para transporte (ONU) - Não apresenta riscos.

SUPORTE TÉCNICO

O Departamento Técnico/Comercial da Polymetal tem experiência prática na utilização do produto e processos de fabricação. Havendo necessidade de assistência e esclarecimentos técnicos entrem em contato no número (11) 4998-6610 ou envie um e-mail: sac@polycol.com.br.



As informações e dados contidos neste boletim, baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais. Elas descrevem o nosso produto, com relação à exigências de segurança e não tem o objetivo de assegurar características específicas para cada aplicação. A Polymetal & Mineral Coml. Indl. Ltda, não se responsabiliza pela má ou indevida utilização do produto.