



SELADORA POLYCOL

REV.2015

CARACTERÍSTICAS

Monocomponente Poliuretano Híbrido a base água com aditivos.

APLICAÇÃO

Indicado selar as fibras da madeira, preparando-as para a aplicação de acabamento com o verniz PU base água ACQUA POLYCOL, aprimorando a adesão entre o piso de madeira/ assoalho ao verniz.

PROPRIEDADES

Facilidade de aplicação/lixamento e grande rendimento. Deve ser aplicado em uma única demão. Grande compatibilidade com o Verniz PU base água ACQUA POLYCOL, preserva a aparência natural da madeira, formando um película incolor, secagem rápida. É um produto ecológico, com odor suave.

ESPECIFICAÇÃO

Esses dados técnicos são determinados para cada lote antes da liberação pelo nosso controle da qualidade:

Aparência	Líquido branco leitoso
Viscosidade Brookfield (F1/20rpm/25°C)	60 ± 10mPa.s
Teor de sólidos (105°C, estabilização)	16,0 ± 2%
pH (tal qual, 25C)	8,5 ± 0,5
Sólido	25 ± 1%
Rendimento	10 a 12m ² /L/demão

MODO DE USAR

Antes de aplicar seladora Polycol é necessário que o substrato a ser aplicado esteja seco, limpo sem resíduos de pó, óleo, cera ou qualquer outro contaminante.

Recomendamos a utilização de tocas descartáveis, calçados e roupas limpas, e luvas isentas de pó.

Para aplicação, a temperatura ambiente não deve estar abaixo de 10°C e com umidade relativa muito alta.

A SELADORA Polycol esta pronta para o uso, mexer e deixar assentar por 5 min.

Aplicação deve ser feita com rolo de lã, pelo baixo 5mm de boa qualidade com movimentos uniformes e repetitivos no sentido dos veios da madeira. Não deixar excessos e nem falta de material em nenhuma parte. Necessário apenas uma demão.

Após a aplicação da seladora lixar e entrar com a aplicação do verniz.

Materiais utilizados devem ser limpos em água corrente, depois deixa-los submersos por 24hs.

EMBALAGEM

Galão de 5L

ESTOCAGEM

Manter em local coberto, seco, fresco e arejado, com temperatura entre 5°C e 35°C. Sob estas condições e com a embalagem original estando devidamente lacrada, tem validade de 12 meses após a data de fabricação.

SEGURANÇA

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, leia atentamente as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observando as medidas de precaução, de manuseio, armazenamento da embalagem. Classe de risco para transporte (ONU) - Não apresenta riscos.



SUPORTE TÉCNICO

O Departamento Técnico/Comercial da Polymetal tem experiência prática na utilização do produto e processos de fabricação. Havendo necessidade de assistência e esclarecimentos técnicos entre em contato no número 11-4998-6610 ou envie um e-mail :sac@polycol.com.br

As informações e dados contidos neste boletim baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais. Elas descrevem o nosso produto, com relação à exigências de segurança e não tem o objetivo de assegurar características específicas para cada aplicação. A Polymetal & Mineral Coml. Indl. Ltda, não se responsabiliza pela má ou indevida utilização do produto.